

ADDFLASH WEATHERSTRIP

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ



Η ADDFLASH WEATHERSTRIP είναι μια αυτοκόλλητη βουτιλική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου για την στεγάνωση όλων των ρωγμών σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Μπορεί να λύσει ένα αριθμό οικοδομικών προβλημάτων συντήρησης και κατασκευής. Η ευκαμψία της μπορεί να καλύψει κάθε προφίλ ή κόχη ή ακόμα και κάθε άλλη περιοχή που θα επέτρεπε την εφαρμογή της.

Η ταινία ADDFLASH WEATHERSTRIP είναι εκπληκτικά απλή στην χρήση και εφαρμόζεται με όλες τις καιρικές συνθήκες και σε πάσης φύσεως υποστρώματα. Για πολύ πορώδεις ή κατεστραμμένες επιφάνειες συνίσταται το αστάρωμα του υποστρώματος με το ADDFLASH PRIMER.

Η ADDFLASH WEATHERSTRIP χρησιμοποιείται:

- Στις ενώσεις των επικαλύψεων των ασφαλτοπάνων αλουμινίου,
- Σε όλες τις επικαλύψεις ή τις ενώσεις Λαμαρινών, Αμιαντολαμαρινών,
- Σε όλους τους αρμούς, κάθετους, οριζόντιους,
- Σε αρμούς διαστολής - συστολής,
- Κάλυψη διαρροών σε λούκια και υδρορροές,
- Κάλυψη αρμών μεταξύ καθέτων και οριζοντίων επιφανειών,
- Ρηγματώσεις Κεραμιδιών.

Όλες οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί η ADDFLASH WEATHERSTRIP θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, στέρεες, και ελεύθερες από οποιοσδήποτε άλλες βρωμιές. Κενά μεγαλύτερα από 3cm θα πρέπει να καθαριστούν καλά και να στοκαριστούν με **RESYFLEX 111** έτσι ώστε να γεμίσει ο αρμός, προ της εφαρμογής της ADDFLASH WEATHERSTRIP.

Επαλείψτε το αστάρι εάν χρειάζεται και αφήστε το 20 λεπτά να στεγνώσει.

Κόψτε το επιθυμητό μήκος, χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι ή ένα ψαλίδι και τραβήξτε μακριά το πλαστικοποιημένο φιλμ. Πιέστε την ταινία στην ρωγμή βάζοντας αυτή στο κέντρο της ταινίας.

Πρόσεχε να μην εγκλωβιστεί αέρας κάτω από την ταινία, γι' αυτό η πίεση πρέπει να ασκείται ομαλά προχωρώντας από το κέντρο της ταινίας προς τις άκρες. Βρεγμένες επιφάνειες πρέπει να στεγνώσουν καλά πριν την εφαρμογή.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

Πάχος (Η παχύτερη του ανταγωνισμού!)		1,00 mm
Αντοχή Αποκόλλησης	MEL	4 N/Cm
Διαπερατότητα στους Υδατμούς	NF T 30-018	2,5 g/m ² /24 Std
Θερμική Αντίσταση	-	+5°C<T<40°C -30°C<T<80°C
Αντίσταση στο σχίσσιμο	NF T 54-108	1N
Θερμοκρασία	Εφαρμογής Επισκευής	+5°C<T< +40°C -30°C<T<+80°C
Αποτελέσματα	Εργαστήριο POURQUERY	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολά των 10 τρεχόντων Μέτρων και σε πλάτος

- 5 cm (12 ρολά / Κιβώτιο)
- 7,5 cm (8 ρολά / Κιβώτιο)
- 10 cm (6 ρολά / Κιβώτιο)
- 15 cm (4 ρολά / Κιβώτιο)
- 25 cm - 30cm (2 ρολά / Κιβώτιο)
- 100 cm (1 ρολό / Συσκευασία)

Χρώμα: Διατίθεται σε κεραμιδί, στο χρώμα του αλουμινίου και σε μαύρο*

* Κατόπιν παραγγελίας

18χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών (γέφυρα Ρυαίου), Τ.Θ. 499 Ν. Ρύσιο - Τ.Κ. 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 0030 23920 71479 - Fax 0030 23920 21779

www.monotex.gr, e-mail: monotex@monotex.gr

