

Σκυρόδεμα ταχείας πήξης

Ξηρό μείγμα τσιμέντου για γρήγορη αγκύρωση

ΧΡΗΣΕΙΣ

BAUBETON RAPID FIX είναι ένα ξηρό μείγμα με βάση το τσιμέντο, ταχείας πήξης σχεδιασμένο για αγκύρωση μεταλλικών, σκυροδέματος ή ξύλινων στύλων και άλλων στοιχείων στο έδαφος. Το υλικό χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά μικρό χρόνο πήξης, ιδιότητες υψηλής αντοχής και εύκολη εφαρμογή. Το **BAUBETON RAPID FIX** είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για γρήγορη τοποθέτηση σε φράχτες, κιγκλιδώματα, κούνιες, κοντάρια σημαίας και πολλά άλλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ❖ Γρήγορη σκλήρυνση
- ❖ Εύκολη εφαρμογή
- ❖ Εργοστασιακό
- ❖ Ιδιότητες υψηλής αντοχής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Πριν εφαρμόσετε το **BAUBETON RAPID FIX** βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι υγιής και χωρίς παγετό, απαλλαγμένη από ακατάλληλες ουσίες, καθαρισμένη από ριζώματα, φυτά και άλλα οργανικά υπολείμματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανοίγεται λάκκος για τα θεμέλια και τοποθετείται το στοιχείο που πρόκειται να αγκυρωθεί. Συνίσταται να βρέξετε τα τοιχώματα του λάκκου και να τα κρατήσετε περίπου 15 cm μακριά από το στοιχείο. Το **BAUBETON RAPID FIX** χύνεται στον πάτο σχηματίζοντας ένα στρώμα 15 cm. Στη συνέχεια μουλιάζεται ομοιόμορφα με νερό (3.5 έως 4 λίτρα για 30 kg), ενώ ανακατεύεται με μυστρί ή με μικρή σπάτουλα. Τέλος, ομαλά, περιμένετε περίπου 1 λεπτό, μετά από το οποίο η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης.



Ο χρόνος πήξης του **BAUBETON RAPID FIX** αρχίζει σε 3 με 5 λεπτά, με μέγιστο 4 λίτρα νερού για 30 kg ξηρού μείγματος και ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία. Είναι έτοιμο σε 30 λεπτά περίπου, για ελαφρά φορτία ενώ για μεγάλα φορτία, σε περίπου 24 ώρες.

Το φρεσκο στρωμένο σκυρόδεμα πρέπει να προστατεύεται από το κρύο, τη δυνατή βροχή και το δυνατό αέρα για τουλάχιστον 4-5 ώρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 1 συσκευασία **BAUBETON RAPID FIX** για λάκκο θεμελίωσης με διάμετρο 30 cm και βάθος 30 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- κάδος
- μυστρί
- σπάτουλα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα και επιφανείας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5°C και η μέγιστη θερμοκρασία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από +30°C. Δε συνίσταται η εφαρμογή του **BAUBETON RAPID FIX** σε δυνατό αέρα ή βροχή,

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακιά των 30 kg.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα τεχνικά δεδομένα που καθορίζονται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων προσδιορίζονται σε τυπική θερμοκρασία (20°C) και σχετική υγρασία (50%). Σε άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες, ο τεχνολογικός χρόνος για ορισμένες από τις προαναφερθείσες διαδικασίες, μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί.

Οι πληροφορίες του προϊόντος βασίζονται στην πρακτική εμπειρία του κατασκευαστή και στις τεχνικές δοκιμές σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Δε συνίσταται η προσθήκη τσιμέντου, άμμου και άλλων δομικών υλικών στο διάλυμα καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή στην απόδοση και φθορά.

Όλες οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις ασφαλείας σχετικά με το **BAUBETON RAPID FIX** μπορούν να ελεγχθούν στο φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 μήνες σε αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό και αεριζόμενο χώρο. Συνιστάται η αποθήκευση σε παλέτες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Γκρι
Μορφή (συνολική κατάσταση)	Ξηρό μείγμα
Βάση	Τσιμέντο και αδρανή
Χρόνος ετοιμασίας	περίπου 5 λεπτά
Έτοιμο για ελαφρά φορτία	Μετά από 30 λεπτά
Έτοιμο για βαριά φορτία	Μετά από 24 ώρες

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του προϊόντος, αλλά όχι για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων είναι αξιόπιστες, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται υπό τις καθορισμένες συνθήκες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε συνδυασμό με άλλο προϊόν ή διαδικασία, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.