PRIMA PLAST MINERAL APP
ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Χαρακτηριστικά	Μέθοδος ΤΕΣΤ	Μονάδα	Τυπικές τιμές	Αντοχή
Μήκος	EN 1848-1	m	10 (-1%)	>1%
Πλάτος	EN 1848-1	m	1,0 (-1%)	>1%
Πάχος	EN 1849-1	mm	3,5 – 4	+ -10%
Βάρος ρολού	EN 1849-1	kg/m^2	4,5 - 5	+ -10%
Αντίσταση στο απότομο τράβηγμα	EN 2311-1	N/5 cm	L 500 T 400	+-20%
Επιμήκυνση	EN 12311-1	%	L 35 T 35	+15
Αντίσταση στο σχίσιμο	EN 12310-1	N	L 130 T 130	+30%
Αντίσταση στα στατικά φορτία	EN 12730	kg	10	>5%
Αντοχή στην πίεση	EN 12691	mm	700	>5%
Σταθερότητα διάστασης	EN 1107-1	%	+ 0,3	<
Ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες	EN 1109	C ^{o}	-5 ≥ -8	<
Αντοχή στις ροές	EN 1110	C ^{o}	120	>
Υδατοστεγανότητα	EN 1928(A)	kPa	60	>
Αντίδραση στην φωτιά	EN 13501-1	-	Euroclasse E	-
Αντίδραση σε εξωτερική φωτιά	EN 13501-5	-	F Roof	-

Το Prima Plast είναι APP πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη που κατασκευάζεται με την τροποποίηση της αποσταγμένης ασφάλτου με πολύ ολεφίνη ιδανική για μεσογειακά κλίματα.

Η τροποποιημένη ένωση εξασφαλίζει ευκολία εφαρμογής, και έχει εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης που εξασφαλίζουν όταν τοποθετείται σωστά, την απόλυτη στεγάνωση των οικοδομικών εφαρμογών.

Είναι πολύ ευπροσάρμοστο και είναι κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές στεγάνωσης. Ο φορέας είναι πολυεστέρας και σύνθετο γυαλί με διαμήκη νήματα, παρέχοντας μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων καθιστώντας το πολύ εύκολο στην τοποθέτησή του και έχοντας εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων.

Το Prima Plast εφαρμόζεται και για χρήση ως πρώτου ή και διπλού στρώματος στεγανοποίησης αλλά και κάτω από πλάκες, κεραμίδια και γενικά σε κεκλιμένες στέγες.

Ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος, το Prima Plast μπορεί να τοποθετείται με φλόγιστρο ή σε συνδυασμό με μηχανική στερέωση (καρφιά) ή κόλλα.

Αποθήκευση: Συνίσταται να τοποθετούνται τα ρολά κάθετα και σε σκιερό μέρος.

Βασικά χρώματα: Γκρι, κόκκινο, λευκό.

Διατίθενται σε **4,5 kg** σε χρώμα γκρι και λευκό. Παλέτα: 230 m.
Σε **4 kg** σε χρώμα γκρι και κόκκινο. Παλέτα: 250 m.

18χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών (γέφυρα Ρυσίου), Τ.Θ. 499 Ν. Ρύσιο - Τ.Κ. 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 0030 23920 71479 - Fax 0030 23920 21779
www.monotex.gr, e-mail: monotex@monotex.gr